



TOEPASSINGEN

Als primer voor optimale hechting tussen polyolefinische kunststoffen (FPO/TPO) en volgende afdichtingen:

- KEMPEROL 2K-PUR
- KEMPEROL 1K-PUR
- KEMPEROL AC Speed
- KEMPEROL AC Speed+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Goed bindmiddel op TPO-banen
- 1-component
- Snel ontluuchtend

VERPAKKINGEN

0,75 kg en 4 kg blik

OPSLAG

Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens houdbaar: zie etiket verpakking.

VERBRUIK

Afhankelijk van ondergrond en temperatuur: ong. 50-150 gr/m². Bij hogere temperaturen moet rekening worden gehouden met meerverbruik.

EIGENSCHAPPEN

Vorm	vloeibaar
Standaard kleur	transparant
Gebruikstijd*	ca. 5 min
Regenvast na*	ca. 30 min
Begaanbaar na*	ca. 30 min
Van verdere coating voorzien na*	ca. 30 min

* Metingen bij 23° - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur worden de aangegeven waardes veranderd.

VOORBEREIDING

Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten strikt

overeenkomstig worden voorbereid.
(zie technische informatie TI 21 - Beoordeling ondergrond)

Reiniging met KEMCO MEK reinigingsmiddel is noodzakelijk. Opgelet: KEMPERTEC FPO primer is niet voor elke ondergrond geschikt. De primer is alleen voor polyolefinische kunststoffen ontwikkeld. Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen. Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

KEMPERTEC FPO primer moet in een behandeling worden aangebracht totdat deze verzadigd is. De primer wordt met de perlonroller zo verdeeld dat materiaalophopingen worden vermeden.

WERKONDERBREKING EN AANBRENGEN VERDERE COATINGS

Na 15 - 30 minuten (afhankelijk van de weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij een droog en lijmvrij oppervlak van de opgebrachte primer, kunnen verdere geschikte KEMPER SYSTEM producten (KEMPEROL 2K-PUR waterproofing en KEMPEROL 1K-PUR waterproofing) worden opgebracht. Verder coaten moet binnen de volgende 24 uur afgerond zijn, omdat de lagen zich anders kunnen gaan scheiden.

BESCHERMENDE UITRUSTING

U dient beschermende kleding te dragen. Reinigen van gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK reinigingsmiddel. Handen reinigen.

OPMERKING

Let op de volgende technische informatie:

- TI 21 - Beoordeling ondergrond
- TI 23 - Producten met oplosmiddelen

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

De veiligheidsdatablades, kenmerken van de verpakkingen, de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen moeten bij transport, opslag en verwerking in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de informatieblades van de BGChemie in acht worden genomen.

Niet in water, afvalwater of de grond laten komen.
Niet geschikt voor gebruik in zwembaden.